



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

VIEILLES 'WAALTJES' BLEUES

DONNÉES TECHNIQUES

Format (longueur x largeur x épaisseur): 22cm x 4,2cm x 2,2 - 2,5cm

ca 105 pièces/m² à largeur de joints d'1mm (presque touchantes l'une à l'autre)



New Life

Il s'agit d'un ancien produit fait à la main recyclé: le format des 'Waaltsjes' peut varier légèrement. Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement entre les différents lots de production.



À usage intérieur et pour terrasses couvertes

Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés deviennent de plus en plus rares.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les 'Waaltsjes'.
- Les 'Waaltsjes' se posent toujours en appareillage sauvage. Cela signifie que les boutisses, les panneresses et les trois-quarts de brique s'alternent aléatoirement.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 1 (à 2 mm). Les 'Waaltsjes' sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps. La pose des 'Waaltsjes' en appareil sauvage aide à maintenir l'épaisseur des joints prescrite. Cette façon de pose vous garantira aussi le résultat le plus authentique possible, reflétant au mieux l'apparence d'antan.
- Mouiller brièvement les 'Waaltsjes' avant la pose de sorte que le mortier/ la colle ne sèche pas trop vite.
- À poser dans dans une couche de mortier gris ou dans une colle de 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: gris d'argent (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim) ou vieux blanc (15L de sable blanc - 15 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de chaux hydraulique grise ou de

ciment gris). En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les ‘Waaltsjes’, donc pas à ras des ‘Waaltsjes’. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer. Les ‘Waaltsjes’ sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès lors un bon nettoyage.
- Lorsque les ‘Waaltsjes’ se sont desséchées complètement, les cirer 2 (à 3) fois avec un produit d’imprégnation (Funcosil).

Instructions funcosil :

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.
 2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.
 3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
 4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.
 5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.
 6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement. Attendez que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde, et ajoutez une troisième couche si nécessaire.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
 - Et complaisez-vous maintenant du joli résultat!

