



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

OUDE TERRACOTTA DIAMANT GRIJS-BLAUW

TECHNISCHE GEGEVENS

23 x 12 -1.8 à 2.5cm dik

ca 68 st/m² met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot verschillen. De gezaagde kant is de onderkant, de ruwe kant is de bovenkant.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de ruitjes mooi gemengd worden.
- De ruitjes worden altijd in een grotere ruitvorm geplaatst, waarbij de diagonale kanten tegen elkaar komen te liggen. De gezaagde kant moet naar beneden geplaatst worden, de ruwe kant naar boven!
- We raden u aan om een voegbreedte van 2(à 3) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer tijd en aandacht.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in grijs mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.

- Voegkleur: zilvergrijs (20 L duinzand – 10L wit zand -10 L witte cement – 1L Classic grijs Holcim) of oud wit (15L wit zand - 15 L Duinzand – 10L witte cement – 0.5L grijze hydraulische kalk of grijze cement). Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de ruitjes. Dit zodat de vorm van de ruitjes nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluier en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze 2 (à 3) keer inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil).

Instructies funcosil:

1. Schud de flessen goed voor gebruik.
 2. Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
 3. Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
 4. Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna de verf gelijkmatig aan met de rol. Pas op dat je niet te veel in één keer aanbrengt om schilfering van het product te voorkomen.
 5. Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
 6. Breng de verf zowel horizontaal als verticaal aan. Wacht tot de eerste laag droog is voordat je de tweede laag aanbrengt, en voeg een derde laag toe indien nodig.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean).
 - En nu genieten van het mooie resultaat!

