




MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

VIEILLE TERRE-CUITE PLAVUIS GRIS-BLEU

DONNÉES TECHNIQUES

24 cm de long x 11,5 cm de large x 2,2 à 2,5 cm d'épaisseur
environ 36 pièces/m² avec une épaisseur de joint de 3 mm (le plus près possible l'un de l'autre)



New Life

Il s'agit d'un ancien produit fait à la main recyclé: le format des dalles peut varier légèrement. Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement entre les différents lots de production. Voir les différentes photos sur ce site. Le côté rugueux est le dessus.



À usage intérieur et pour terrasses couvertes

Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés deviennent de plus en plus rares.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les terres-cuites.
- Les dalles se posent généralement en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 à 3 mm. Les terres-cuites sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps. La pose en appareillage à joints alternés aide à maintenir l'épaisseur des joints prescrite. Cette façon de pose vous garantira aussi le résultat le plus rural possible, reflétant au mieux l'apparence d'antan.
- Mouiller brièvement les dalles avant la pose de sorte que le mortier/ la colle ne sèche pas trop vite.
- À poser dans une couche de mortier gris ou dans une colle épaisse.

- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: gris ciment (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim) ou vieux blanc (15L de sable blanc - 15 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de chaux hydraulique grise ou de ciment gris). En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.
- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les terres-cuites, donc pas à ras des terres-cuites. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essayer. Les dalles sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès lors un bon nettoyage.
- Lorsque les terres-cuites se sont desséchées complètement, les cirer 2 (à 3) fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil).

Instructions funcosil :

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.
 2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.
 3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
 4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.
 5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.
 6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement. Attendez que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde, et ajoutez une troisième couche si nécessaire.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
 - Et complaisez-vous maintenant du joli résultat!

